

PRÜFBERICHT / TEST REPORT Nr. / No. 41 0005323-02

Auftraggeber / Orderer

3M Deutschland GmbH
Carl-Schurz-Straße 1
41453 Neuss
Deutschland / Germany

Auftragsdatum:

27.07.2009

Date of order:

Eingang der Proben/

des Prüfgegenstandes:

12.08.2009

Arrival of the test samples:

Prüfdatum:

18.08.2009

Date of test:

Auftrag / Order

Fallprüfung mit hartem Körper gemäß DIN EN 356.
Drop test with a hard body according to DIN EN 356.

Die Prüfung wurde im MPA NRW durchgeführt. / *The test was carried out at MPA NRW.*

Beschreibung des Prüfgegenstandes / Description of material submitted

Aufbau der Sicherheitssonderverglasung:
Construction of Security glazing:

1. "3M™ Splitterschutzfilm Ultra S 140"
2. Floatglas 4 mm / float glass 4 mm ^{*)}

^{*)} Aufschlagseite / *Impact side*

Anzahl der Prüfkörper

Number of test samples:

3

Kennzeichnung der Prüfkörper

Markings of the test samples:

keine / *none*

Die Probenahme erfolgte durch den Auftraggeber. / *The sampling was done by the orderer.*

Beschreibung der Prüfung / der zugrundeliegenden Prüfverfahren

Description of the test / test procedure

DIN EN 356 : 2000-02

Ergebnis der Prüfung / Result of test

Die Prüfkörper erreichten die Widerstandsklasse EN 356 P2A.

The test samples reached the resistance class EN 356 P2A.

Dortmund, 28. August 2009 / *August 28, 2009*

Im Auftrag / *By order*



Stefan Indefrey

Sachbearbeiter / *Person in Charge*



Die Gültigkeit dieses Prüfberichtes endet am 27.08.2014. / *This test report is valid until August 27, 2014*

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die (den) oben bezeichneten Proben/ Prüfgegenstand. Prüfberichte dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfberichtes ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.
The results of the tests relate exclusively on the above mentioned test samples. Test reports are allowed to be published or copied unchanged concerning format or contents without permission by MPA NRW. A shortened reproduction of a test report is only allowed with the permission of MPA NRW.

Der Prüfbericht umfasst 1 Seite. / *The test report extends over 1 page.*